Peinture d'intérieur Studio perle pour endroits passants

La peinture d'intérieur Denalt Studio est pensée pour réaliser vos projets à travers la maison. Polyvalente et facile à appliquer, elle offre un fini uniforme et des résultats constants, tout en protégeant vos murs au quotidien. Une peinture intérieure fiable pour concrétiser vos idées en toute simplicité.

Caractéristiques

- Pensée pour vos projets – Une peinture polyvalente aux finis adaptés à chaque idée et à chaque pièce
- Application facile – Fluidité accrue pour un travail bien fait et sans tracas
- Excellent pouvoir masquant – Peinture et apprêt en un pour une couvrance uniforme et des résultats constants
- Lavable et frottable – Conçue pour résister aux frottements et aux taches du quotidien
- Environnement intérieur plus sain – Aide à limiter la formation de moisissure et résiste à l'humidité

La peinture intérieure Studio Denalt est conçue pour adhérer efficacement sur la plupart des surfaces murales intérieures, neuves, peintes au latex ou apprêtées. Elle convient aux panneaux de gypse, au plâtre, au stucco, aux tuiles acoustiques, au bois et à la maçonnerie.

LIMITATIONS

Non recommandée pour les planchers ou le métal ferreux nu.

PRÉPARATION DES SURFACES

Sur gypse, maçonnerie, plâtre ou stucco neuf, laissez sécher 15 à 30 jours. Sur les surfaces peintes à l'alkyde, nettoyez au TSP selon les instructions du fabricant, appliquez un apprêt Denalt à l'huile. Sur les surfaces au latex, nettoyez au TSP selon les instructions du fabricant. Sur le bois et les surfaces déjà apprêtées, aucune préparation requise. N'utilisez rien d'autre que du TSP pour nettoyer. Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussière, moisissure, huile ou graisse; réparez trous et fissures; protégez les surfaces adjacentes.

MÉTHODE D'APPLICATION

Toujours tester sur une petite zone avant d'appliquer sur l'ensemble de la surface. S'assurer que la température de l'air et celle de la surface respectent la plage recommandée dans le tableau ci-dessous et qu'elles s'y maintiendront pendant au moins 24 heures suivant l'application. Bien mélanger la peinture avant de commencer. Utiliser des outils de qualité, comme indiqué dans le tableau. Appliquer une couche par petites sections, en gardant un bord humide pour éviter les marques de chevauchement. Saturer les coins et les fissures. Appliquer de haut en bas pour éviter les marques d'égouttement. Pour de meilleurs résultats et une durabilité optimale, ne pas diluer, ne pas appliquer sur une surface humide et ne pas peindre si la température est hors de la plage recommandée. Même si la peinture semble sèche au toucher, respecter le délai indiqué avant d'appliquer une seconde couche.

RENDEMENT

Respecter le taux indiqué dans le tableau pour assurer une bonne opacité et éviter les marques de chevauchement. Le rendement peut varier selon la porosité, la texture du support et l'ajout ou non de colorant.

NETTOYAGE, ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION

Nettoyer les outils avec de l'eau savonneuse tiède immédiatement après l'application. Entreposer le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel. Pour l'élimination des résidus, consulter votre municipalité afin de respecter les règlements en vigueur. Ne pas déverser dans un drain ni un égout.

IMPORTANT

Les directives fournies s'appliquent à la majorité des conditions d'utilisation, mais ne couvrent pas tous les cas particuliers. Pour des surfaces ou des techniques particulières, faire un test préalable ou consulter un détaillant. Ne pas diluer avec d'autres produits. Éviter tout contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. Porter un équipement de protection adapté. Se laver les mains et les zones exposées après usage. Garder hors de la portée des enfants.

AVERTISSEMENT

Toujours porter un masque respiratoire approprié lors du ponçage. Le grattage, le ponçage ou le retrait d'anciennes peintures peut libérer de la poussière de plomb. LE PLOMB EST TOXIQUE. Communiquez avec votre bureau régional de Santé Canada pour plus d'information ou consultez www.epa.gov/lead si vous êtes aux É.-U.

GARANTIE

Nous certifions que nos produits sont de haute qualité et que les informations fournies dans ce document sont données de bonne foi. Toutefois, comme les conditions d'application et la préparation des surfaces ne sont pas sous notre contrôle, la garantie se limite uniquement au remboursement du prix d'achat du produit.

Pour tous les détails sur notre garantie de satisfaction ou pour en faire la demande, visitez www.denalt.ca/garantie

Spécifications techniques

Fini et brillance à 60 °	fini perle, 12 à 18 %
Lustre à 85 °	fini perle, 35 à 55 %
Formule	peinture et apprêt en un
Format(s) offert(s)	gallon et chaudière
Compatibilité coloration	universel et zéro COV
Résine	100% Acrylique
Solvant	à base d'eau
Sec au toucher	1 à 2 heures*
Temps entre les couches	4 à 6 heures*
Résistant à la pluie	N/A
Durcissement complet	après 14 jours*
Rendement par 3,7 L	34.4 à 38.1 m2 (370 à 410 pi2)**
Teneur en COV	< 50 g/L
Solides par volume	28.0 ± 1
Solides en poids	39.0 ± 1
Pinceau recommandé	soies synthétiques
Rouleau recommandé	10 à 13 mm (3/8 po à 1/2 po)
Buse et pression du pistolet	0,017-0,021 (1 500-2 500 psi)
Températures idéales	10 à 30 °C (50 à 86 °F)
Épaisseur mouillé	recommandé: 106.7 µm (4.2 mils) maximum: 96.5 µm (3.8 mils)
Épaisseur sec	recommandé: 30.5 µm (1.2 mils) maximum: 27.9 µm (1.1 mils)
Viscosité	102 ± 2 KU
Résistance au gel	protéger du gel
Point d'inflammabilité	N/A
Poids (à 20 °C)	1.21 kg/L (10.10 lbs/gal)

* Les temps de séchage sont calculés à 21 °C (70 °F) et 50 % d'humidité relative. Ils peuvent varier selon la température, le taux d'humidité, la couleur, l'épaisseur de la couche appliquée et la circulation d'air. Les conditions ambiantes doivent rester stables pendant l'application et au moins 24 heures après. Des températures basses, une humidité élevée, des couches épaisses ou une ventilation insuffisante peuvent allonger le temps de séchage.
** La couverture indiquée ne tient pas compte des pertes dues à la porosité, à l'état de la surface ou à la méthode d'application.
Source des données techniques: 226-100
⚠ Les temps de séchage indiqués s'appliquent à une couleur pré-mélangée ou à un blanc (base 1). Pour une base 2 (moyenne) ou une base 3 (neutre), ajouter respectivement 4 ou 8 heures.

En cas de divergence entre les informations données par cette fiche et celles indiquées sur le produit, cette fiche prévaut. Pour plus d'informations ou une fiche de données de sécurité, visitez denalt.ca